


ficha técnica

Riga
Janeiro 2018

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GRUPO VICAIMA



Nomes Científicos

Larix decidua, Mill. Larix europaea

Família

Coníferas

Origens (mais comuns)

Europa, Ásia

Nomes (mais comuns)

Riga, Lariço

Borne

Branco-amarelado, diferenciado

Cerne

Cor: Castanho-terracota

Veio / Fio:

Grão: Fino

Textura: Fina, lustrosa com fibra recta

TRANSFORMAÇÃO

Serragem: Regular

Secagem: Não apresenta dificuldades, riscos de deformações e fendas moderadas

Arqueamento: -

Maquinagem: Regular

Acabamento: Bom

Colagem: Regular

Pregagem: Boa

Aparafusamento: Bom

Folha: -

PROPRIEDADES FÍSICAS

Massa Volúmica em Verde [Kg/m³]: 820

Massa Volúmica a 12% [Kg/m³]: 650

Retracção Linear Tangencial (T%): 9

Retracção Linear Radial (R%): 5

Retracção Volumétrica para 1% de Humidade (V%): 14

Contração de Ruptura à Compressão Axial (C₁₂) [MPa]: 55

Contração de Ruptura à Tração Axial (C₁₂) [MPa]: 99

Contração de Ruptura à Flexão estática (F₁₂) [MPa]: 111

Módulo de Elasticidade em Flexão (E₁₂) [MPa]: 13.172

OBSERVAÇÕES

Durabilidade: Durabilidade natural boa

Impregnabilidade: Baixa impregnabilidade no borne. O cerne não é impregnável. Resistência a fungos, xilófagos e térmitas média no borne e alta no cerne

Aplicações mais comuns: Esta madeira pode ser aplicada tanto em carpintaria exterior como interior e em obras como Aduelas, Escadas, Recipientes de produtos químicos, Caixilharia, Lambrins/Forros, Rodapés, Mobiliário de Interior e Exterior, Soalhos, Construção Naval, Portas e Vigamentos

Formas de Comercialização: Prancha

Vale de Cambra
Rua da Vicaima
t. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha
t. +351 289 580 640

Perafita
Freixieiro (Antiga Jomar)
t. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
GLOBALDIS.PT

Contact Center 808 50 50 30